

Data rev.: 03.02.2020

FIȘĂ TEHNICĂ

STICKY VOPSEA LAVABILĂ PENTRU BAIE SI BUCATARIE - rezistentă la mucegai si fungi –

1. Descriere produs

STICKY VOPSEA LAVABILĂ PENTRU BAIE SI BUCATARIE este o vopsea lavabila recomandata pentru acoperirea suprafetelor expuse formarii condensului si a mucegaiului, in special in bai si bucatarii. Asigura respiratia peretelui si confera rezistenta foarte buna la actiunea mucegaiurilor si a fungiilor

Este o vopsea lavabila pe baza de copolimeri acrilici in dispersie apoasa, pigmenti, extenderi si aditivi speciali care blocheaza dezvoltarea mucegaiului.

Se poate nuanța cu Sticky Color-pigmenti superconcentrati destinati zugravelilor minerale pe baza de apa sau prin sistemul de colorare computerizat.

ARTICOL TRATAT cu substante active biocide.

Atentie! Utilizati produsele tratate cu substante biocide in siguranta. Cititi intotdeauna eticheta si informatiile despre produs inainte de utilizare!

2. Domeniul de utilizare

Este destinat pentru finisarea decorativa si de protectie a peretilor interiori (tencuieli de var si ciment, beton si alte suporturi minerale) din cadrul constructiilor noi sau vechi, in special pe suprafetele expuse riscului de aparitie a mucegaiului.

3. Caracteristici principale

- rezistentă la mucegai si fungi;
- prezinta aplicabilitate excelenta;
- are aderența buna la suportul pregatit corespunzator;
- prezintă uscare rapidă;
- oferă posibilitate de colorare și nuanțare diversă.

4. Caracteristici tehnice:

Nr. crt.	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ANALIZA
0	1	2	3.
A	<i>Caracteristicile produsului</i>		
1.	Aspect	dispersie omogena, fara depuneri sau impuritati	vizual
2.	Culoare	alba	vizual
3.	Densitate la 23 ⁰ C, g/cm ³	1,5 – 1,7	SR EN ISO 2811-1:2016
4.	pH	7,5 - 9	SR EN ISO 787-9:2019
5.	Continut de substante nevolatile, %	65 ± 2	SR EN ISO 3251:2008
B	<i>Caracteristicile peliculei</i>		
1.	Aspect pelicula	pelicula uniforma, alba	vizual
2.	Inercarea la uscare aparent completa, ore	4	SR EN ISO 9117:2012
3.	Determinarea rezistentei la frecare umeda (200 cicluri) : -pierderea de masa pe unitate de suprafata, g/m ² -pierderea din grosimea peliculei, μm Clasa de rezistența la frecare umedă	257,24 123 clasa 5	SR EN ISO 11998:2007
4.	Clasa de reacție la foc	performanță nedeterminată	-

5. Mod de utilizare

Pregătirea produsului

Se omogenizează bine înainte de utilizare. Produsul se diluează cu apă potabilă (diluția este raportată la volumul vopselei):

- stratul de bază - vopsea diluată cu max. 10% apă;
- stratul final - vopsea nediluată sau diluată cu max. 5% apă.

Reglarea diluției se face în condiții reale prin aplicarea produsului diluat pe suprafețe mici (aproximativ 1-2 m²) , înainte de începerea lucrului pe toată suprafața.

Pentru evitarea variațiilor de nuanță se recomandă ca vopsirea să se efectueze integral folosind un singur lot de produs sau amestecul omogen al unor loturi diferite.

Pregătirea suprafețelor

Aplicarea produsului pesuport se va face numai după pregătirea corespunzătoare a acestuia, deoarece aceasta etapă are o influență hotărâtoare asupra calității acoperirii și durabilității ei. Suporturile pe care se aplică vopseaua trebuie să fie rezistente, curate, desprăfuite, uscate și degresate.

Suprafețe noi:

- tencuielile minerale (gleturile de var/ciment) se lasă să se matureze timp de 28 de zile de la punerea în opera și se îndepărtează efluorescența, se șlefuiesc, se desprăfuiesc și se amorsează cu **Sticky amorsă perete** sau **Sticky amorsă rezistentă la mușgai**;
- gleturile de ipsos se usucă conform recomandării producătorului, se șlefuiesc, se desprăfuiesc și se amorsează cu **Sticky amorsă perete** sau **Sticky amorsă rezistentă la mușgai**.

Suprafețe vechi și/sau vopsite în prealabil::

- nu se aplică pe vopsele pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var/humă;
- se curăță zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire, regletuire sau chituire;

- zonele reparate se lasă să se usuce minim 72 de ore, apoi se șlefuiesc, se desprăfuiesc și se amorsează cu **Sticky amorsă perete** sau **Sticky amorsă rezistentă la mucegai**.

Suprafețele mucegăite se spală cu **Soluția antimucegai Sticky** sau cu **Soluția Sticky Antimucegai Forte**, utilizând materiale textile, bidinea, perie sau prin pensulare, apoi se impregnează cu 1-2 straturi din aceeași soluție.

Atenție: suprafața afectată nu se va curăța prin frecare uscată, spălare cu apă sau zugrăvire nouă, pentru a evita dispersarea sporilor de mucegai pe suprafețele alăturate.

Interval de aplicare între straturi - cca 2 ore. În cazul în care suprafața urmează a fi vopsită, produsul se aplică cu min. 24 ore înaintea aplicării vopselei.

Indiferent de natura lor suporturile trebuie tratate în 1-2 straturi cu **Sticky amorsă rezistentă la mucegai**-diluată cu apă potabilă max. 1:2 (în funcție de gradul de absorbție al suprafeței pe care se aplică) sau cu **Sticky amorsă perete**-diluată cu apă potabilă 1:5 (în funcție de gradul de absorbție al suprafeței pe care se aplică). Stratul de amorsă este bun dacă după uscare nu devine lucios. Pentru a găsi metoda optimă de diluare în funcție de suport, se fac teste pe suprafețe mici.

Important: Înainte de aplicarea amorsei, asigurați-vă că întreaga suprafață a fost acoperită în strat uniform cu același tip de finisaj. Diferențele de textură și de absorbție dintre diferitele tipuri de gleturi denaturează aspectul final al peliculei de vopsea (dungi inestetice, pete, etc).

Mod de aplicare: cu rola sau cu pensula, în două straturi sau prin pulverizare.

Vopsirea suprafeței se va face uniform, fără întreruperi, pentru a preveni stropirea și apariția unor dungi inestetice.

Încăzulpulverizării air-less se recomandă: unghi de pulverizare: 40° - 90°, duză: 0,021-0,031" sau 0,53 - 0,79 mm, presiune la pulverizare: 100-180 bar.

La aplicarea prin pulverizare, valorile de consum față de aplicarea cu trafaletul (rola) cresc cu aprox. 40%.

Curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare.

Condiții de aplicare:

- temperatura ambianta: minim 10°C, maxim 30°C;
- temperatura suprafața: minim 10°C, maxim 30°C;
- temperatura produs: minim 10°C, maxim 30°C;
- umiditate mediu: maxim 80%;

Uscarea

Timpul de uscare depinde de temperatura și umiditate (mediu și suport). Slaba ventilație a încăperii și umiditatea excesivă măresc timpul de uscare.

Uscarea peliculei la temperatura de 20°C: parțial 4 ore, total 24 ore.

Timp de uscare între straturi succesive: 2 - 4 ore.

Rezistențele complete ale peliculei se obțin după 7 zile de la aplicare.

6. Consum specific: 10-14 m²/l /strat în funcție de natura suportului, de metoda și condițiile de aplicare, forma, mărimea, textura și profilul suprafeței.

Pierderile de material în cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în considerare suplimentar.

7. Ambalare, depozitare, transport

Ambalare: Produsul se ambalează în recipiente din material plastic închise etans:

4 l; 8,5 l.

Depozitare si transport: In ambalajul original inchis etans, neexpus la intemperii, radiatii solare sau alte surse de caldura si aprindere, la temperaturi intre 5-30°C.
Risc de depreciere prin inghet.

8. Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei, in ambalajul original inchis ermetic, in conditiile respectarii regulilor de transport si depozitare.

9. Reglementari legale

Deșuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare

Fisa cu date de securitate a produsului disponibila la cerere.

Subcategorie produs: "Acoperiri mate pentru pereți și tavane"

COV limita UE g/l: cat A/a: 30

COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 30

Nota: Toate aceste date au caracter general privind performantele de utilizare a produsului, de aceea se recomanda testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare.

Lucrul cu personal nespécializat, pregătirea necorespunzătoare a suprafeței, utilizarea uneltelor de aplicare neadecvate sau aplicarea in alte conditii decat cele recomandate nu implica responsabilitatea producatorului.

Pentru lamuriri suplimentare va recomandam sa consultati producatorul.